

ACRILAX SUPER ACRILSILOSSANICO

Idropittura lavabile acrilossilossanica al quarzo ad alta copertura per esterno ed interno resistente a muffe ed alghe

Rev. 1 Anno 2021

Pag. 1/2

DESCRIZIONE

ACRILAX SUPER ACRILSILOSSANICO è una idropittura murale lavabile al quarzo, ad alta copertura, per la pitturazione di facciate e pareti interne con l'aggiunta di speciali resine silossaniche che ne migliorano la traspirabilità e le proprietà idrorepellenti.

La particolare formulazione a base di resina acrilossilossanica di pregio, biossido di titanio e cariche selezionate, rende **ACRILAX SUPER ACRILSILOSSANICO** indicata per la protezione delle facciate in maniera durevole nel tempo. La pittura ha un'eccellente resistenza all'acqua ed agli agenti atmosferici ed un'ottima permeabilità al vapore che le consente di espellere l'acqua eventualmente presente nella muratura ottimizzandone lo stato di conservazione.

ACRILAX SUPER ACRILSILOSSANICO inoltre protegge la muratura dall'attacco di muffe, alghe e, più in generale, microrganismi biogeni.

ACRILAX SUPER ACRILSILOSSANICO ha un basso contenuto di solventi organici volatili (VOC) e rispetta la normativa 2004/42/CE (D.Lgs. n.161 del 27 marzo 2006).

IMPIEGHI

Preparazione del supporto

SU SUPPORTI VECCHI

- Assicursarsi che le superfici siano asciutte.
- Asportare meccanicamente i residui non perfettamente ancorati al supporto.
- Pulire accuratamente da eventuali residui di olio, grasso e sporco.
- Stuccare eventuali difetti con adeguati prodotti sigillanti.
- In presenza di muffe o alghe trattare la superficie con specifici sanificanti ad azione biocida.
- Se necessario applicare una mano di fissativo (tipo ACRILFIX), quindi procedere con l'applicazione di due mani di **ACRILAX SUPER ACRILSILOSSANICO** opportunamente diluito.

SU SUPPORTI NUOVI

- Assicursarsi che il muro sia ben stagionato (non inferiore a 28 gg). Le superfici devono essere asciutte, non friabili e prive di sali, umidità, muffe e alghe.
- Applicare una mano di fissativo (tipo ACRILFIX),
- Applicare due mani di **ACRILAX SUPER ACRILSILOSSANICO** opportunamente diluito.

APPLICAZIONE

A rullo o pennello in due mani.

Diluizione	con acqua: prima mano fino al 25-30% - seconda mano 10-15%.
Temperatura dell'ambiente	+5°C/+35 °C.
Umidità relativa dell'ambiente	<75%.
Temperatura del supporto	+5 °C/+35 °C.
Umidità del supporto	<10% U.R..

A fine lavoro pulire gli attrezzi con acqua.

PROPRIETA' CHIMICO-FISICHE

DESCRIZIONE	NORMA	RISULTATO
Peso specifico	UNI EN ISO 2811-1	1.46 – 1.56 g/ml
Viscosità (Brookfield)	UNI EN ISO 2555	56000-66000 cPs
pH	UNI 8311	7.0-9.0
Composti organici volatili (VOC)	ISO 11890-2	VOC ≤ 30 gr/lit (Classe A/c)

RESA TEORICA: 8-10 m²/lt in due mani.

CONFEZIONI: Latte da 1, 5 e 14 lt

PRESTAZIONI

Prodotto esaminato presso il laboratorio di GFC Chimica (rapporto di prova 106/L del 30.03.2021) in conformità alla norma UNI EN 1062-1 "Prodotti e cicli di verniciatura di opere murarie esterne e calcestruzzo. Parte 1 – Classificazione".

Per impiego finale	Decorazione-protezione
Per tipo chimico di legante	Resina acrililossanica
Per stato di soluzione o dispersione del legante	Dispersione diluibile in acqua
Grado di trasmissione del vapore acqueo (permeabilità) UNI EN ISO 7783	Sd = 0,0873 m Spessore = 146 μm μ = 490 Classe V ₁ (alta permeabilità)
Grado di trasmissione dell'acqua liquida (permeabilità) UNI EN 1062-3	W = 0,298 kg/(m ² h ^{0.5}) Classe W ₂ (media permeabilità)
Brillantezza - UNI EN ISO 2813	Opaco (riflettanza < 10, geometria 85°) Classe G ₃
Granulometria	Fine Classe S ₁
Spessore film secco UNI EN 1062-1	Spessore maggiore di 50 μm e fino a 100 μm (consumo 0,204 l/m ²) Classe E ₂

V ₁	W ₂	G ₃	S ₁	E ₂
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

MANIPOLAZIONE - STABILITA'

Stoccaggio: in ambienti con temperatura compresa fra 5 e 35° C.

Il prodotto finito se conservato in luogo asciutto, a temperatura ambiente e nei contenitori sigillati, non presenta alcun problema di stabilità. Il tempo massimo di stoccaggio consigliato è 24 mesi.

Il prodotto teme il gelo. Per quanto attiene la valutazione dei dati tossicologici si rimanda alla scheda di sicurezza.

Nota di responsabilità

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.