

# GIGLIO

TIPO DI PRODOTTO **IDROPITTURA TRASPIRANTE LAVABILE PER INTERNO. *ANTIMUFFA PROFUMATO***



## CARATTERISTICHE E UTILIZZAZIONE

**GIGLIO** è una pittura antimuffa per interni di facile applicazione, ideale per il “fai da te”. Dotata di un elevato grado di traspirabilità, abbinato ad una buona lavabilità. Suo punto di forza è l’altissima copertura. Pertanto **GIGLIO** è l’idropittura ideale per dipingere scuole, ospedali, negozi. Grazie alla sua emissione ridotta di sostanze volatili permette di abitare immediatamente le stanze verniciate, senza alcun disagio e in tutta sicurezza, rispettando così la salute dell’uomo e dell’ambiente.

*Pittura opaca per pareti e soffitti interni ed esterni.*

*Valore limite UE (Direttiva 2004/42/CE) per questo prodotto (Cat. A/a): 75 g/l (2007); 30 g/l (2010).*

*Il prodotto è **CERTIFICATO IN A+** secondo quanto stabilito dal decreto n. 2011-321 del 23 marzo 2011 pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Francese relativamente alle caratteristiche di emissione di sostanze volatili inquinanti durante e dopo l’applicazione.*

## CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

<b>Legante:</b>	Resine vinilversatiche in dispersione.
<b>Aspetto:</b>	Pasta densa Tixotropica
<b>Essiccazione:</b>	Fuori polvere: 1 ora – asciutto 3 ore – sovrappicabile dopo 6 ore
<b>Applicazione:</b>	Pennello – rullo. Nuovo: asciutto spazzolato ed isolato con una mano del ns. isolante all’acqua Acrifix. Già verniciato: assicurarsi del perfetto aggrappaggio della pittura preesistente, spazzolare ed applicare 2 mani di GIGLIO.
<b>Resa indicativa:</b>	8 – 10 mq./lt. Per mano su supporti a struttura liscia.
<b>Confezioni:</b>	Lt. 14 – Lt. 5 – Lt. 1
<b>Diluizione:</b>	Con acqua, la prima mano fino al 30%, la seconda mano fino al 20%.
<b>Immagazzinaggio:</b>	Temperature di conservazione: Massima + 35°C. – Minima + 5°C. Stabilità nei contenitori originali non aperti ed in condizione di temperature adeguate: 12 mesi. Teme il gelo.

Le informazioni qui contenute riflettono lo stato attuale delle nostre conoscenze. Tuttavia, noi non garantiamo, esplicitamente o implicitamente, né accettiamo alcuna responsabilità in relazione alle informazioni qui contenute o derivanti dal loro uso. Queste informazioni sono destinate a personale tecnicamente esperto a propria discrezione e rischio e non sono correlate all’uso di questo prodotto in combinazione con qualsiasi altra sostanza o processo. Sono ad esclusiva discrezione dell’utilizzatore sia la valutazione della compatibilità di ogni informazione o materiale qui descritti per ogni uso contemplato, sia le modalità d’uso nel rispetto della legislazione vigente e di eventuali brevetti. Noi ci riserviamo il diritto di apportare aggiunte, cancellazioni, o modifiche alle informazioni qui contenute in ogni momento e senza alcun preavviso.