



GYPSOMATT

IDROPITTURA MURALE PER INTERNO, IDEALE PER IL CARTONGESSO. RESISTENTE AD ALGHE E MUFFE.

CARATTERISTICHE ED IMPIEGHI

GYPSOMATT è una pittura murale per interno indicata per l'utilizzo su superfici lisce quali cartongesso, intonaco civile a base di calce ed in genere per supporti con elevata porosità. Il prodotto è a base di legante vinilversatato, cariche carbonatiche e biossido di titanio. Previene la formazione di muffe, alghe e muschi.

GYPSOMATT si caratterizza per pennellabilità e distensione, ottima copertura, facilità di ritocco, eccellente punto di bianco e resistenza all'acqua. **GYPSOMATT** ha un basso contenuto di solventi organici volatili (VOC) e rispetta la normativa 2004/42/CE (D.Lgs. n.161 del 27 marzo 2006).

CICLO APPLICATIVO

SU CARTONGESSO

- Livellare le imperfezioni quali: giunti, fori, crepe e cavillature con apposito stucco per cartongesso operando con rasate successive.
- Dopo 24 ore, controllare che il supporto sia perfettamente asciutto. Le superfici in cartongesso solitamente non richiedono isolante e possono quindi essere pitturate direttamente con due mani di **GYPSOMATT**.
- Nel caso sia necessario isolare la superficie si può applicare **GYPSOMATT** diluita con circa 30% acqua.

SU SUPPORTI NUOVI

- Assicurarsi che il muro sia asciutto e ben stagionato (non inferiore a 30 gg). Il prodotto deve essere applicato su superfici asciutte, non friabili e prive di sali ed umidità.
- Applicare una mano di pittura **GYPSOMATT** diluita con circa 30% di acqua. Dopo 4-6 ore, applicare due mani di **GYPSOMATT**.

SU MURO GIÀ TINTEGGIATO E/O DEGRADATO

- Assicurarsi che il muro sia asciutto.
- Asportare meccanicamente i residui di vecchie pitture e/o intonaco non perfettamente ancorati al supporto.
- Stuccare eventuali difetti con adeguati prodotti sigillanti.
- Rinzaffare le eventuali imperfezioni con apposite malte e lasciare stagionare le parti trattate.
- In presenza di muffe o alghe trattare la superficie con specifici sanificanti ad azione biocida.
- Applicare una mano di **GYPSOMATT** diluita con 30% di acqua. Dopo 4-6 ore, applicare due mani di **GYPSOMATT**.

Per impiego finale:	Decorazione-protezione
Per tipo chimico di legante:	Resina vinil-versatata
Soluzione o dispersione:	Dispersione diluibile in acqua
Brillantezza (gloss):	3.5 unità (a 85°) – Molto opaco
Potere coprente:	Opacità con resa di 10 mq/lt
Indice di bianco:	77,88%
Rapporto di contrasto:	98.50% - Classe 2
Classe di lavabilità:	2 (s ≤ 5 s < 20 – Numero di cicli 200)

Speso specifico:	UNI EN ISO 2811-1	1.50-1.60 g/ml
Residuo secco (%):	UNI EN ISO 3251	61-63%
pH:	UNI 8311	7-8
Viscosità:	UNI EN ISO 2555	3000-6000 cPs

RESA, CONDIZIONI E TEMPI DI IMMAGAZZINAGGIO

Resa

Resa teorica (in funzione dell'assorbimento del supporto): circa 8-10 m²/lt

Colori

Bianco.

Imballi

14 lt. e 5 lt.

L'IDROPITTURA GYPSOMATT deve essere stoccata nei contenitori originali ben chiusi ed è stabile per almeno 12 mesi, purché mantenuto in locali con temperatura non inferiore a +5°C e non superiore a +40°C. Il prodotto teme il gelo.

Applicazione

A rullo o pennello:

- Applicare in 2 mani successive.
- Diluizione massima 20-25%.

E' possibile utilizzare **GYPSOMATT** diluita con 30% di acqua quale primer fissante prima dell'applicazione delle due mani di finitura.

Per quanto attiene la valutazione dei dati tossicologici si rimanda alla scheda di sicurezza.

I dati riportati in questa tabella sono ottenuti attraverso prove di laboratorio; le condizioni applicative di cantiere possono modificare le caratteristiche finali del prodotto. L'utilizzatore è tenuto a verificare l'idoneità del prodotto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. Il produttore, si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso.

