



SPEED

IDROPITTURA MURALE TRASPIRANTE PER INTERNO.

CARATTERISTICHE ED IMPIEGHI

SPEED è una idropittura murale a base di emulsione vinil-versatata, carbonato di calcio e biossido di titanio. **SPEED** si caratterizza per l'elevato punto di bianco e la buona copertura oltre alla facilità di applicazione.

NATURA ha un basso contenuto di solventi organici volatili (VOC) e rispetta la normativa 2004/42/CE (D.Lgs. n.161 del 27 marzo 2006).

CICLO APPLICATIVO

SU MURO NUOVO

-Assicurarsi che il muro sia asciutto e ben stagionato (non inferiore a 30 gg). Il prodotto deve essere applicato su superfici asciutte, non friabili e prive di sali ed umidità.

-Applicare una mano, a pennello, di fissativo e, dopo 24 ore, applicare due mani di **SPEED**.

SU SUPPORTI GIÀ TINTEGGIATI E/O DEGRADATI

-Assicurarsi che il muro sia asciutto.

-Asportare meccanicamente i residui di vecchie pitture e/o intonaco non perfettamente ancorati al supporto.

-Stuccare eventuali difetti con adeguati prodotti sigillanti.

-Rinzaffare le eventuali imperfezioni con apposite malte e lasciare stagionare le parti trattate.

-In presenza di muffe o alghe trattare la superficie con specifici sanificanti ad azione biocida.

-Isolare con una mano, a pennello, di fissativo ISOLANTE MURALE 1:4 e, dopo 24 ore, applicare due mani di **SPEED**.

SPEED si applica a pennello o rullo. Se necessario diluire il prodotto.

Evitare di applicare in giorni molto caldi o con alta umidità dell'aria. Gli intonaci nuovi devono essere lasciati stagionare per almeno 4-6 settimane. Anche i ripristini devono essere lasciati maturare perfettamente.

A fine lavoro pulire gli attrezzi con acqua.

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

Temperatura dell'ambiente: min. 10°C / max 35°C;

Umidità Relativa dell'ambiente: < 80%;

Temperatura del supporto : min 5°C / max 35°C

Per impiego finale:	Decorazione-protezione
Per tipo chimico di legante:	Copolimero vinilversatato
Soluzione o dispersione:	Dispersione diluibile in acqua
Brillantezza (gloss):	6.5 unità (a 85°) – Opaco
Potere coprente:	Opacità con resa di 10 mq/lt
Granulometria:	Fine
Rapporto di contrasto:	96.43% - Classe 4
Classe di lavabilità:	5 (s>70 – Numero di cicli 40)

Speso specifico:	UNI EN ISO 2811-1	1.66-1.76 g/ml
Residuo secco (%):	UNI EN ISO 3251	60-62%
pH:	UNI 8311	8-9
Viscosità:	UNI EN ISO 2555	14000-25000 cPs

RESA, CONDIZIONI E TEMPI DI IMMAGAZZINAGGIO

Resa

Resa teorica (in funzione dell'assorbimento del supporto): circa 8-10 m²/lt

Colori

Bianco.

Imballi

14 lt. e 5 lt.

Applicazione

A rullo o pennello:

- Applicare in 2 mani successive.
- Diluizione massima 20-25%.

Per quanto attiene la valutazione dei dati tossicologici si rimanda alla scheda di sicurezza.

L'IDROPITTURA SPEED deve essere stoccata nei contenitori originali ben chiusi ed è stabile per almeno 12 mesi, purché mantenuto in locali con temperatura non inferiore a +5°C e non superiore a +40°C. Il prodotto teme il gelo.

I dati riportati in questa tabella sono ottenuti attraverso prove di laboratorio; le condizioni applicative di cantiere possono modificare le caratteristiche finali del prodotto. L'utilizzatore è tenuto a verificare l'idoneità del prodotto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. Il produttore, si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso.

