



VENUS

IDROPITTURA MURALE AL QUARZO PER INTERNI ED ESTERNI.

CARATTERISTICHE ED IMPIEGHI

VENUS è una idropittura murale a base di emulsione vinil-versatata, carbonato di calcio e biossido di titanio. **VENUS** si caratterizza per l'elevato punto di bianco e l'ottima copertura oltre alla facilità di applicazione. Ideale per la finitura di intonaci civili nuovi o già pitturati. **Previene la formazione di muffe, alghe e muschi.**

VENUS ha un basso contenuto di solventi organici volatili (VOC) e rispetta la normativa 2004/42/CE (D.Lgs. n.161 del 27 marzo 2006).

CICLO APPLICATIVO

SU SUPPORTI NUOVI

-Assicurarsi che il muro sia asciutto e ben stagionato (non inferiore a 28 gg). Il prodotto deve essere applicato su superfici asciutte, non friabili e prive di sali ed umidità.

-Isolare con una mano, a pennello, di fissativo ISOLANTE MURALE 1:4 e, dopo 24 ore, applicare due mani di **VENUS**.

SU SUPPORTI GIÀ TINTEGGIATI E/O DEGRADATI

-Assicurarsi che il muro sia asciutto.

-Asportare meccanicamente i residui di vecchie pitture e/o intonaco non perfettamente ancorati al supporto.

-Stuccare eventuali difetti con adeguati prodotti sigillanti.

-Rinzaffare le eventuali imperfezioni con apposite malte e lasciare stagionare le parti trattate.

-In presenza di muffe o alghe trattare la superficie con specifici sanificanti ad azione biocida.

-Isolare con una mano, a pennello, di fissativo ISOLANTE MURALE 1:4 e, dopo 24 ore, applicare due mani di **VENUS**.

VENUS si applica a pennello o rullo. Se necessario diluire il prodotto.

Evitare di applicare in giorni molto caldi o con alta umidità dell'aria. Gli intonaci nuovi devono essere lasciati stagionare per almeno 4-6 settimane. Anche i ripristini devono essere lasciati maturare perfettamente.

A fine lavoro pulire gli attrezzi con acqua.

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

Temperatura dell'ambiente: min. 5°C / max 35°C;

Umidità Relativa dell'ambiente: < 75%;

Temperatura del supporto : min 5°C / max 35°C

Per impiego finale:	Decorazione-protezione	
Per tipo chimico di legante:	Resina vinil-versatica in soluzione acquosa.	
Soluzione o dispersione:	Dispersione diluibile in acqua	
Brillantezza (gloss):	0.8 unità (a 85°) – Molto Opaco	
Potere coprente:	Opacità con resa di 10 mq/lt	
Granulometria:	Fine	
Rapporto di contrasto:	95.45% - Classe 3	
Classe di lavabilità:	1 (s<5 – Numero di cicli 200)	

Residuo secco (%):	UNI EN ISO 3251	61-63%
pH:	UNI 8311	8-9
Viscosità:	UNI EN ISO 2555	17000-23000 cPs

RESA, CONDIZIONI E TEMPI DI IMMAGAZZINAGGIO

Resa

Resa teorica (in funzione dell'assorbimento del supporto): circa 8-10 m²/lt

Colori

Bianco.

Imballi

14 lt. e 5 lt.

Applicazione

A rullo o pennello:

- Applicare in 2 mani successive.
- Diluizione massima 15-20%.

Per quanto attiene la valutazione dei dati tossicologici si rimanda alla scheda di sicurezza.

L'IDROPITTURA VENUS deve essere stoccata nei contenitori originali ben chiusi ed è stabile per almeno 12 mesi, purché mantenuto in locali con temperatura non inferiore a +5°C e non superiore a +40°C. Il prodotto teme il gelo.

I dati riportati in questa tabella sono ottenuti attraverso prove di laboratorio; le condizioni applicative di cantiere possono modificare le caratteristiche finali del prodotto. L'utilizzatore è tenuto a verificare l'idoneità del prodotto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. Il produttore, si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso.

