


AQUALIS SOTTOSMALTO

Prodotto di fondo carteggiabile per legno.



Rev. 1 Anno 2021

Pag. 1/2

DESCRIZIONE

AQUALIS SOTTOSMALTO è un prodotto verniciante di fondo da utilizzare come tamponatura nei cicli di verniciatura del legno. Il prodotto svolge un'efficace azione di isolamento del supporto favorendo, al tempo stesso, l'adesione degli smalti e prodotti di finitura.

AQUALIS SOTTOSMALTO si caratterizza per:

- eccellente carteggiabilità,
- capacità di coprire e conferire opacità il supporto,
- ottima pennellabilità,
- facilità di applicazione.

Il prodotto deve essere protetto per sovrappittura con un idoneo smalto di finitura.

AQUALIS SOTTOSMALTO è adatto per la verniciatura di una ampia varietà di supporti in legno e rispetta la normativa 2004/42/CE (D.Lgs. n.161 del 27 marzo 2006).

IMPIEGHI

Preparazione del supporto

I supporti devono essere in buone condizioni, privi di parti sfarinanti o friabili, macchie di sporco o umidità.

SUPPORTI NUOVI:

- Pulire a fondo la zona da pitturare, quindi applicare una mano di **AQUALIS SOTTOSMALTO** fino a completo ricoprimento del supporto. Dopo completo essiccamento carteggiare con apposita carta abrasiva ed applicare la finitura.

SU SUPPORTI GIA' VERNICIATI:

- Carteggiare e spazzolare a fondo rimuovendo ogni traccia di eventuali strati sfoglianti di vecchi smalti o tipo di pittura. Bonificare da eventuali contaminazioni di muffe, funghi o altri organismi biogeni. Successivamente applicare una mano di **AQUALIS SOTTOSMALTO** fino a completo ricoprimento del supporto. Dopo completo essiccamento carteggiare con apposita carta abrasiva ed applicare la finitura.

APPLICAZIONE

A rullo o pennello.

Diluizione	Pronto all'uso (max 5% con acqua).
-------------------	------------------------------------

A fine lavoro pulire gli attrezzi con acqua.

PROPRIETA' CHIMICO-FISICHE

DESCRIZIONE	NORMA	RISULTATO
Composizione		Emulsione acrilico
Peso specifico	UNI EN ISO 2811-1	1,37±0,05 gr/ml
Viscosità (Brookfield)	UNI EN ISO 2555	4000 - 2000 cPs
pH	UNI 8311	8 - 10
Composti organici volatili (VOC)	ISO 11890-2	<5 g/l (allegato II, tabella A/d)
TVOC (rif. DEVL1104875A)		Classe A+

RESA TEORICA: 12 -16 m²/lt per mano in funzione del supporto.

CONFEZIONI: Latte da 0,750 lt. e 2,5 lt.

MANIPOLAZIONE - STABILITA'

AQUALIS SOTTOSMALTO deve essere stoccato nei contenitori originali ben chiusi ed è stabile per almeno 12 mesi, purché mantenuto in temperatura locali con non inferiore a +5°C e non superiore a +40°C. Per quanto attiene la valutazione dei dati tossicologici si rimanda alla scheda di sicurezza.

Nota di responsabilità

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.